

ОГНЕБИО СУПЕРПРОФ БЕСЦВЕТНЫЙ АНТИПИРЕН

ОГНЕ-БИОЗАЩИТА **О-3**

**I и II группа профессиональная
для наружных работ невымываемая**

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для профессиональной защиты деревянных конструкций, в условиях наружной эксплуатации, периодического воздействия атмосферных осадков, а также деревянных конструкций внутри помещений, от воспламенения, горения, распространения пламени, а также гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев. Может применяться в качестве грунтовочного слоя перед покрытием лакокрасочными материалами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для обработки новых и ранее обработанных антипиренами или антисептиками деревянных стропил, балок, обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других деревянных конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения в условиях наружной эксплуатации и внутри помещений.



СВОЙСТВА:

- ✓ Обеспечивает I и II группы огнезащиты в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ (ГОСТ Р 53292- 2009):
 - I (высшая) группа огнезащиты - 600 г/м²**
 - II (типовая) группа огнезащиты - 300 г/м²**
- ✓ Придаёт древесине свойства трудногорючего и трудновоспламеняемого материала
- ✓ Срок огнезащиты не менее 20 лет
- ✓ Срок биозащиты – 20 лет (под кровлей) (I-III кл. по ГОСТ 20022.2)
- ✓ Фиксируется в древесине, не вымывается осадками
- ✓ Останавливает уже начавшееся биопоражение
- ✓ Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
- ✓ Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость обработанной древесины
- ✓ Является антисептической, огнезащитной грунтовкой под любые ЛКМ.

Готовый состав: 5кг, 10кг, 20кг, 65 кг

Жидкий концентрат (1:4): 1кг, 6кг, 12кг, 25 кг, 75кг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для получения раствора, аналогичного готовому составу, жидкий концентрат разбавить любой пресной водой в пропорции 1:4 (1 кг концентрата + 4 л воды) и тщательно перемешать. Древесину, очищенную от грязи, коры, луба, покрытый обрабатывать кистью, валиком, распылением, вымачиванием или другими способами по ГОСТ 20022.6. Обработку проводить при положительной температуре. Не обрабатывать мерзлую древесину. Перед применением состав перемешать. Средство наносить в 2- 3 приема с интервалом 20-40 минут, и суммарным расходом не менее 500 г/м² для I группы огнезащиты, и не менее 250 г/м² для II группы огнезащиты и для целей биозащиты.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь и на открытые кожные покровы. При попадании в глаза и рот промыть водой. При обработке методом распыления- использовать респиратор. Класс опасности пропиточной жидкости - IV («малоопасное») по ГОСТ 12.1.007. Утилизировать как бытовые отходы. Пожаро- взрывобезопасно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства восстанавливаются. Допускается выпадение незначительного осадка. Срок годности не ограничен.