

# УНИВЕРСАЛ БЕСЦВЕТНЫЙ АНТИСЕПТИК **A-2**

## Для наружных и внутренних работ

### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Для усиленной защиты древесины от гниения, плесневых, окрашивающих грибов, насекомых-древоточцев, в условиях наружной эксплуатации, периодического воздействия атмосферных осадков, а так же в жилых помещениях и помещениях с высокой влажностью. Может применяться в качестве грунтовочного слоя перед покрытием лакокрасочными материалами.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Для обработки деревянных стен, балок, несущих брусьев, лаг, оконных и дверных блоков, заборов, садовой мебели и других деревянных конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения в условиях наружной эксплуатации и внутри помещений, для которых недопустимы грибные окрасы, поражение плесенью и насекомыми-древоточцами.

### **СВОЙСТВА:**

- ✓ Активно препятствует развитию плесневых, окрашивающих грибов, насекомых-древоточцев
- ✓ Трудновывываемый - обеспечивает надежную защиту в сложных условиях
- ✓ Срок защиты 20-25 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2 глубокая пропитка)
- ✓ Останавливает уже начавшееся биопоражение
- ✓ Не выделяет запаха и вредных веществ
- ✓ Не изменяет цвет древесины, не оставляет высолов на поверхности
- ✓ Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- ✓ Обеспечивает защиту от гниения даже в случае износа и разрушения лакокрасочного покрытия
- ✓ Подходит для всех способов антисептирования
- ✓ Сохраняет свойства после размораживания
- ✓ Является антисептической грунтовкой под любые ЛКМ



**Готовый состав:** 5кг, 10кг, 65 кг

**Жидкий концентрат (1:9):** 1кг, 5кг, 10кг

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Для получения готового раствора, жидкий концентрат разбавить любой пресной водой в пропорции 1:9 (1 кг концентрата + 9 л воды) и тщательно перемешать. Древесину, очищенную от грязи, коры, луба, покрытий, обрабатывать кистью, валиком, распылением, вымачиванием или другими способами по ГОСТ 20022.6. Обработку проводить при положительной температуре. Не обрабатывать мерзлую древесину. Перед применением состав перемешать. Средство наносить в 2-3 приёма с интервалом 20-40 минут и суммарным расходом не менее 250-350 г/м<sup>2</sup> Обработанную древесину следует защитить на 24 часа от попадания воды и атмосферных осадков. В случае хранения древесины (до и после обработки) в условиях повышенной влажности, следует увеличивать расход.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь и на открытые кожные покровы. При обработке методом распыления использовать респиратор. При попадании в глаза и рот промыть водой. Класс опасности концентрата и пропиточной жидкости — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Утилизировать как бытовые отходы. Пожаро- взрывобезопасно.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства восстанавливаются. Допускается выпадение незначительного осадка. Срок годности не ограничен.