



Система менеджмента  
Сертификат  
№ РОСС RU.13СК03.00563  
до 18.01.2019г.

Изготовлено в России  
Изготовитель: ООО "КИНЕФ"  
187110, г.Кириши, Ленинградская обл.,  
шоссе Энтузиастов, 1



Аналитический центр  
Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510501

**Паспорт продукции № 78**

**Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный  
наплавляемый битумно-полимерный  
Изопласт К (ЭКП-5,0 серый) ТУ 5774-005-05766480-2002  
(Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ28.Н21225  
с 04.05.2016г. по 03.05.2019г.)**

Код ОКПД2 23.99.12.110

Номер партии: **180078** Количество, кв.м.: 8000  
Дата изготовления продукта **088** **05.05.18**  
Дата отбора проб **05.05.18** Дата проведения анализа продукции: **05.05.18**  
по ГОСТ EN 13416:

№	Наименование показателей	Норма	Факт. данные	Метод испытания
1.	Масса 1м <sup>2</sup> , кг, в пределах	5.0 +/- 0.2	5.1	ГОСТ EN 1849-1
2.	Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м <sup>2</sup> , в пределах	2.0 +/- 0.3	2.0	ГОСТ 2678
3.	Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, не менее			ГОСТ 31899-1
	Полиэстер: в продольном направлении	600	729	
	в поперечном направлении	400	411	
	Удлинение при растяжении, %, не менее			
	Полиэстер: в продольном направлении	20	31	
	в поперечном направлении	30	41	
4.	Водопоглощение в течении 24ч., %, по массе, не более	1.0	0.2	ГОСТ 2678
5.	Потеря гранул посыпки, %, не более	20	15	ГОСТ EN 12039
8.	Гибкость, °С, не выше	минус 15	минус 15	ГОСТ EN 1109
9.	Водонепроницаемость при давлении 10кПа в течение 72ч	выдержал	выдержал	ГОСТ EN 1928
10.	Теплостойкость, °С	120 +/- 2	выдержал	ГОСТ EN 1110
12.	Изменение линейных размеров, %, не более	0.6	0.2	ГОСТ EN 1107-1
13.	Стойкость к искусственному термическому старению:			ГОСТ EN 1296
	а) гибкость на брусках, °С, не выше	минус 5	минус 5	
	б) теплостойкость, °С	110 +/- 2	выдержал	

Заключение: соответствует ТУ 5774-005-05766480-2002 с изм.1-6

Зам. начальника АЦ по контролю качества

Начальник лаборатории №1

Руководитель группы

Лаборант

Дата выдачи паспорта :



Кудакова Т.А.  
Шлома В.В.  
Маркова И.И.  
Бокова Е.А.

06.05.18